

1K Dicht- und Klebmasse

TECHNISCHES DATENBLATT

Status: 31.07.2020

Art.-Nr.: A02621500

PRODUKTBESCHREIBUNG

1K Dicht- und Klebmasse ist eine universell einsetzbare, einkomponentige Dichtmasse mit hoher Haftzugfestigkeit und hoher Elastizität.

1K Dicht- und Klebmasse wird dort aufgetragen, wo das Problem der eindringenden Feuchtigkeit auftritt: an der Bauteiloberfläche. Es kann auf Stahl, Edelstahl, Naturstein, Holz, Kunststoff, auf feuchtem, wie auch auf trockenem Beton etc. eingebaut werden, ohne die Baustoffe mit Grundierung vorbehandeln zu müssen.

Durch die Möglichkeit **1K Dicht- und Klebmasse** nach dessen Einbau abzusanden, ergeben sich auch im Bereich der Sanierung unzählige Einsatzmöglichkeiten (Balkon-, Treppensanierung, etc.).

ANWENDUNGSGEBIETE

Die einkomponentige Dichtmasse wird dort aufgetragen, wo das Problem der Feuchtigkeit für ein Bauteil entsteht, nämlich an der Bauteiloberfläche.

Durch Absanden mit Quarzsand kann **1K Dicht- und Klebmasse** auch als Verbundabdichtung unter Estriche, Fliesen oder Platten eingebaut werden oder im Bereich der Sanierung die Funktion der Wasserdampfbremse übernehmen.

Die Abdichtung, bzw. Reparatur sämtlicher Baustoffe ist mit **1K Dicht- und Klebmasse** möglich.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Farbe: | betongrau |
| Umweltverträglichkeit: | Isocyanat-, PVC-, Silikon-frei |
| Dichte: | 1,4 g/cm ³ |
| Shorehärte (Shore A): | Shore A 45 |
| E-Modul: | 0,85 N/mm ² |
| Reißfestigkeit: | 1,25 N/mm ² |
| E-Modul (Reiß): | 250 % |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C / +90°C (nach Durchhärtung) |
| Hautbildung nach: | ca. 15 Minuten |
| Durchtrocknung: | 3,0 mm in 24h |

1K Dicht- und Klebmasse

TECHNISCHES DATENBLATT

Status: 31.07.2020

Art.-Nr.: A02621500

VERPACKUNG & LAGERUNG

15,0kg-Eimer

1K Dicht- und Klebmasse ist in ungeöffneter, originaler Verpackung bei Temperaturen zwischen +5°C / +25°C mindestens 12 Monate haltbar.

MONTAGE & VERARBEITUNG

Bei der Verarbeitung von **1K Dicht- und Klebmasse** muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Lose Bestandteile müssen vor dem Einbau entfernt werden.

Die Verarbeitungstemperatur von **1K Dicht- und Klebmasse** liegt zwischen +5°C und +40°C.

ZUBEHÖR

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. S02900250 | Armierungsgewebe 250mm L=50m |
| Art.-Nr. A02633000 | 2K Dicht- und Klebmasse |

Anmerkung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand 07/2020