

2K Dicht- und Klebmasse

TECHNISCHES DATENBLATT

Status: 30.06.2020

Art.-Nr.: A02633000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fachgerecht aufgetragen, bildet die **2K Dicht- und Klebmasse** eine elastische, sichere Dichtungsschicht, die sich als Bauwerksabdichtung und als Verbundabdichtung eignet. Im ausgehärteten Zustand ist sie rissüberbrückend. Sie bleibt dampfdiffusionsoffen. Ihre Undurchlässigkeit für Chloride, ihre Frostfestigkeit und die hohe Alterungsbeständigkeit sind weitere Pluspunkte.

Die **2K Dicht- und Klebmasse** wird aus zwei Komponenten gemischt, lässt sich im Streich-, Spritz- oder Spachtelverfahren aufbringen und zeichnet sich durch gute Haftung auf mineralischen Untergründen aus.

Wird das **FBV-System** nachträglich, also ohne Frischbeton eingebaut, eignet sich die **2K Dicht- und Klebmasse** ausgezeichnet als vollflächige Kleber für die Abdichtungsmembran.

ANWENDUNGSGEBIETE

Die zweikomponentige Dichtmasse wird dort aufgetragen, wo das Problem der Feuchtigkeit für ein Bauteil entsteht, nämlich an der Bauteiloberfläche. Einsetzbar als Bauwerksabdichtung (als alleinige Abdichtung oder in Kombination mit **FBV-System**) oder als Verbundabdichtung (beispielsweise unter Fliesen).

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	dunkelgrau
Dichte:	1.1 g/cm ³
Mischungsverhältnis:	2 GT Komp. A / 1 GT Komp. B
Verarbeitungszeit:	~ 45 min.
Trockenzeit 1. Lage:	~ 90 min.
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C / +25 °C

VERPACKUNG & LAGERUNG

30,0 kg -Gebinde	Komp. A 20,0 kg -Sack
	Komp. B 10,0 kg -Kanister

2K Dicht- und Klebmasse ist bei kühler, vor Feuchtigkeit und Frost geschützter Lagerung in originalverschlossenem Gebinde mindestens 6 Monate haltbar.

2K Dicht- und Klebmasse

TECHNISCHES DATENBLATT

Status: 30.06.2020

Art.-Nr.: A02633000

MONTAGE & VERARBEITUNG

Bei Teilmengen 1 Gewichtsteil Flüssigkomponente mit 2 Gewichtsteilen Pulverkomponente anmischen. Die Flüssigkomponente vorlegen, die Pulverkomponente zugeben und mittels einem geeignetem Korbrührer anmischen. Das Produkt mit einer festen Bürste, Quast, Glättkelle oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auftragen.

Um eine flüssigere Konsistenz zu erhalten, kann bei der Verarbeitung mit Pinsel oder Fellroller der angemischten Dicht- und Klebmasse 10 % Wasser zugegeben werden.

Bei Anwendungen mit drückendem Wasser nach DIN 18535 beträgt die Mindesttrockenschichtdicke 2,5 mm. Hierzu ist die Dicht- und Klebmasse in mindestens drei Lagen aufzubringen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1,8 kg/m² je mm Schichtstärke.

Die **2K Dicht- und Klebmasse** darf nicht mit anderen Zusätzen modifiziert werden. Die frische Abdichtung ist vor zu raschem Wasserentzug, extremer Wärmeeinwirkung, Zugluft, Frost und Regen zu schützen.

ZUBEHÖR

Art.-Nr. A01601020	FBV-System 1,0 m	20,0 m ² /Rolle
Art.-Nr. A01602020	FBV-System 2,0 m	40,0 m ² /Rolle
Art.-Nr. A02621500	1K Dichtmasse	15 kg

Anmerkung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand 06/2020